

3D-Drain[®] 20

Geocomposito drenante

Proprietà del geocomposito

3D-Drain 20	Unità di misura	Valore	Norma
Polimero (nucleo / filtri)	-	PP / PET-PA	-
Massa per unità di area	g/m ²	640	EN ISO 9864
Spessore a 2 kPa	mm	20	EN ISO 9863-1
Resistenza a trazione long./trasv.	kN/m	10	EN ISO 10319
Allungamento a rottura long./trasv.	%	p.n.d.	EN ISO 10319

Proprietà del filtro

Resistenza alla perforazione dinamica	mm	48	EN ISO 13433
Permeabilità all'acqua, V _{IH50}	mm/s	100	EN ISO 11058
Apertura caratteristica O ₉₀	µm	180	EN ISO 12956

Capacità drenante a diversi valori di pressione - norma EN ISO 12958

Pressione applicata	gradiente idraulico i = 1,0	
	l/(s m)*	l/(h m)
20	2,5	9.000

* Conversione: l/(s m) = 10⁻³ m²/s

Dimensioni e pesi***

Tipo	Geocomposito					Rotoli		
	Spessore mm	Peso g/m ²	Larghezza m	Lunghezza m	Area m ²	Diametro m	Lunghezza m	Peso lordo kg
3D-Drain 20	20	640	1,0	45	45	1,2	1,03	31

*** Valori indicativi

Si consiglia di procedere al ricoprimento del 3D-Drain entro due settimane dalla posa in opera. Il materiale è progettato per una durata minima prevista di 25 anni in terreni naturali con pH compreso tra 4 e 9 e temperatura del terreno inferiore a 25°C.

Il 3D-Drain è un prodotto realizzato dalla Bonar B.V. operante con sistema gestionale conforme agli standard ISO 9001:2008 (Certificato No. RQA935136). Il 3D-Drain è marcato CE (0799 – CPD).



La presente edizione sostituisce le edizioni precedenti che debbono ritenersi non più in vigore.